

CTCV - Medição e Ensaio
Laboratório e Ensaios de Produtos

TEST REPORT Nº 1.5.2065/2023
Sample ref. 2023.27.0060/TC

Client	ARTEVASI, SA	Process nº	3.1.5. 48290
Adress	4415-400 ARGONCILHE		
Material	Terracotta Pots	Test date	11/07/2023
Client ref.	Vaso (Cerâmica Boialvo)	Entrance date	27/06/2023

DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE AT RIM

(according ASTM C368-88)

Number of specimen	Thickness of specimen (mm)	Energy (J)	
		Individual values	Mean
1	4,43	0,21	0,24
2	4,49	0,26	
3	4,40	0,25	
4	4,52	0,29	
5	4,41	0,25	
6	4,43	0,23	
7	4,40	0,21	

COIMBRA, 11 July 2023

Laboratory Technician

Marco Oliveira

Head of Laboratory

Joaquim Valente de Almeida